


**EUCATEX VERNIZ MARÍTIMO**

É um produto de fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência, secagem rápida e que realça o aspecto natural de madeira proporcionando acabamento brilhante transparente. É indicado para proteção e decoração de superfícies internas e externas de madeira como: casas de madeira, portas, janelas, móveis e madeiras decorativas em geral, conferindo boa resistência às intempéries.

**COMPOSIÇÃO**

Resina alquídica, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, secantes organo - metálicos e aditivos. Não contém benzeno e metais pesados.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>APLICAÇÃO</b>	
<b>ACABAMENTO</b>	Brilhante, Acetinado Disponível na cor Natural (Âmbar) e no E-color, sistema tintométrico da Eucatex. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura e etc.) pode apresentar variação na
<b>CORES</b>	
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de espuma, Pincel, Pistola. Para Pistola utilizar pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup> .
<b>DILUIÇÃO (com Eucatex Ráz)</b>	De 10 em todas as demãos. Para pistola diluir com 30%
<b>DEMÃOS</b>	2 a 3 com intervalos de 12 h entre demãos.
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 4 a 6 horas Final: 24 horas
<b>RENDIMENTO/DEMÃO</b>	Galão 1/16 - (225ml): até 6,9 m <sup>2</sup> Galão 1/4 - (900ml): até 27,5 m <sup>2</sup> Galão (3,6L): até 110 m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPOS</b>	4.3.1.2 Brilhante 4.3.1.2.1 Acetinado
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	4 anos

<b>SUPERFÍCIES QUE APRESENTAM BRILHO</b>	Deverão receber lixamento até o completo fosqueamento antes de ser iniciada a aplicação do verniz.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Devem ser tratadas com solução de água e detergente neutro. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar a secagem e aplicar o produto.
<b>MADEIRAS NOVAS E NÃO SECAS</b>	Deverão receber sucessivas aplicações de thinner até completa eliminação da resina natural da madeira, que pode causar danos à pintura.
<b>MADEIRAS NOVAS SECAS</b>	Lixar a superfície para eliminar farpas, remover os resíduos. Em áreas não molháveis aplicar uma demão de Eucatex Seladora para Madeira Concentrada, diluído 100% com Eucatex Thinner. Após a secagem, lixar novamente e eliminar a pó.
<b>REPINTURA</b>	Remover partes soltas, lixar para remoção do brilho e seguir com nova aplicação.

### RECOMENDAÇÃO

1. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.
2. Evite retoques isolados após a secagem.
3. Contaminações na superfície podem retardar a secagem do produto.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 12/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

