



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Produto: VERNIZ PU 1500 + ENDURECEDOR

Para aplicação sobre Mazadur, completando o sistema dupla camada. Proporciona alto brilho, excelente resistência ao intemperismo. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Preparação da superfície:

Aplicar sobre base poliéster, antes da aplicação do verniz, desengraxante com solução Desengraxante e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 – 1200.

Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do verniz

Catalise e/ou Diluição:

5 partes em volume de Verniz PU 1500.

1 parte em volume de Endurecedor para Verniz PU 1501.

Homogeneizar bem antes de usar, vida útil da mistura (25°C) é de 4 horas.

O produto não necessita de diluição.

Aplicação:

Aplicar 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Aplicar sobre:

Mazadur base poliéster.

Secagem:

Ao ar a 25°C:

Livre de pó 5 a 10 minutos

Manuseio 2 a 3 horas

Final 24 horas

Recomenda-se realizar o polimento após 24 horas de secagem.

Estufa: 30 minutos a 60°C.

Assessoria Técnica

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem

750ml, 3,0lts, 15 lts.

Validade

24 meses.

Ultima Revisão

22/07/2013

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.