



Eucatex Selador Acrílico Premium

Indicado para selar e uniformizar as superfícies novas externas e internas de alvenaria.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

APLICAÇÃO

ACABAMENTO	Fosco
FERRAMENTAS	Rolo de lã, pincel ou trincha.
DILUIÇÃO	Até 15% dependendo da absorção da superfície.
DEMÃOS	1 a 2 com intervalos de 2 horas entre demãos
SECAGEM	Ao toque: 2 horas
RENDIMENTO	Quarto 900mL: até 5m ² Balde e Lata 3,6L: até 20 m ² Balde 15L: até 83m ² Lata 16L: até 89m ² Balde 18L: até 100m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.1.2.5
PRAZO DE VALIDADE	24 MESES

Eucatex Selador Acrílico Premium

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
COM MANCHAS DE GORDURA	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.
4. O produto Eucatex Selador Acrílico não é para acabamento final. Obrigatoriamente deve receber acabamento com tinta Eucalar Látex Acrílico, não podendo ficar exposto ao intemperismo.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

