

Produto	Suvinil Fundo Seca Rápido	
Descrição	É um fundo fosco base água para madeira, alumínio, PVC, alvenaria e galvanizado.	
Indicação	Indicado como fundo para uniformizar a absorção melhorando o rendimento do Esmalte Base Água.	
Cores	Branco.	
Principais Benefícios	Seca em 30 minutos ao toque. Fácil de lixar e alto poder de selagem.	



REFERÊNCIAS NORMATIVAS				
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010	Tipo	Descrição	Função/Definição
		4.1.2.1	Fundo para aderência em metais não ferrosos.	Promover aderência de acabamentos sobre metais não ferrosos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, diuron e água.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.suvinil.com.br
Embalagens	0,9 L, 3,6 L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1)	81 - 85 g/L
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05)	31 - 35 g/L
Sólidos/Peso - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	49 - 53 %
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	35 - 39 %
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,27 - 1,31 g/cm3
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO				
Diluição  Até 10% com água potável. Para aplicação com pistola diluir 30%, pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm ² ou 30 a 35 lbs/pol ² .	Acabamento  Fosco	Embalagem/ Rendimento (m²/demão)  Galão (3,6 L): até 60 m ² 1/4 Galão (0,9 L): Até 15 m ²	Ambiente  Exteriores e Interiores	Nº de demãos e Secagem  1 a 2 demãos Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas.
Ferramentas	 Rolo de espuma	 Pincel de cerdas macias	 Pistola	

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110
Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Suvinil – 08000117558
BASF S.A. – Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09844-900
Químico Responsável - Céliá Bittencourt Guedes Lizardo - CRQ 004228758 – IV / Região
Revisão: Maio_2018
Autor: Gerenciamento da Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Madeiras & Metais.