



EUCATEX ACRÍLICO SUPER PRÓ

É uma tinta acrílica de alta performance com excelente rendimento, ótimo poder de cobertura e com 3 vezes mais ação antimofa. Indicada para aplicação em áreas externas e internas de massa corrida ou acrílica, fibrocimento, texturas, reboco, concreto, cerâmica não vitrificada e repinturas sobre tinta acrílica.

COMPOSIÇÃO

Resina a base de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, ferrugem, restos de pintura velha, brilho e partículas de borracha.

COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (BAIXA COESÃO)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Fosco e Semibrilho
CORES	Além das cores de catálogo, pode-se obter outros tons misturando em mais de 5.000 cores no e - Colors, o Sistema Tintométrico da Eucatex.
FERRAMENTAS	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola. Para acabamentos mais finos, recomendamos rolo de lã de pelo baixo.
DILUIÇÃO	20% em todas as demãos
DEMÃOS	3 ou 4, com intervalo de 4 horas entre as demãos
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas
RENDIMENTO	<p>Fosco:</p> <p>Galão 3,2L - Base: até 71m² Galão 3,6L : até 80 m² Lata 16L - Base : até 355m² Lata 18L - até 400m²</p> <p>Semibrilho:</p> <p>Galão 3,2L - Base : até 50m² Galão 3,6L: até 56 m² Lata 16L - Base : até 250 m² Lata 18L - até 280m²</p>
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.5.2.
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15079
PRAZO DE VALIDADE	36 meses

EUCATEX ACRÍLICO SUPER PRÓ

RECOMENDAÇÕES

1. Produtos com acabamentos Semibrilho podem revelar defeitos e imperfeições da superfície de forma mais acentuada que outros acabamentos.
2. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrilica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
3. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrilicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação .
4. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
5. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
6. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
7. Remoção de sujeiras: utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro em movimentos suaves.
8. Algumas cores intensas (vermelho, amarelo, azul e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
9. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
10. A lavabilidade do produto é maior nos acabamentos Semibrilho e Acetinado.
11. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar .
12. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90°C.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

