


Eucatex Textura Lisa Premium

Indicadas para texturizar superfícies de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica. Em suas formulações contém quartzo, permitindo a obtenção de diversos efeitos decorativos e alta resistência. Podendo ser aplicadas em áreas internas e para uso externos deve-se ser aplicadas 2 demãos de Eucatex Acrílico Premium como acabamento.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Lisa
FERRAMENTAS	Rolo de espuma rígida, rolo de borracha, broxa, escova, desempenadeira de aço ou plástico.
DILUIÇÃO	Pronta para uso, podendo ser diluído em até 5%, se necessário.
DEMÃOS	1 demão
SECAGEM	Ao toque: 4 horas Final: 18 horas Cura: 7 dias
RENDIMENTO	Balde e Galão 6kg: até 5,6m ² Balde e Lata 25kg: até 23,15m ² Balde e Lata 27kg: até 25m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.6.1
PRAZO DE VALIDADE	24 MESES

RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25

54 Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br

