


Descrição do Produto:

Indicado para proporcionar adesão de primers e acabamentos sobre superfícies plásticas.
O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos especiais.

Catálise e / ou Diluição:



Pronto para uso.


Aplicação:



Aplicar 1 a 2 passadas com intervalo de 5 minutos entre passadas.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm

Aplicar sobre:

Superfícies plásticas limpas, isentas de oleosidades, resíduos de cera e produtos químicos utilizados na lavagem.



Secagem:



Ao ar a 25°C:

Final: 15 minutos.

Preparação de Superfície:



Lavar a superfície com água e sabão e desengraxar a área a ser pintada com Solução Desoleante 400.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.