



BOLETIM TÉCNICO

Revestimento Cimento Queimado 3 em 1

Maza Revestimento Cimento Queimado 3 em 1 traz um efeito manchado e rústico aos ambientes. Utilizado em superfícies de box, piso, azulejo, reboco, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica, gesso e drywall.

Uso Externo e Interno.

Acabamento: Fosco

Aplicação do verniz PU: Após aguardar 7 dias de cura do produto é necessário a utilização do verniz PU como acabamento para melhorar a resistência e a durabilidade do revestimento.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas a base de isotiazolinonas, espessantes e água.

Características:

Densidade a 25°C – 1,60- 1,70

Sólidos por peso- 71 -74

Sólidos por Volume- 42- 46

VOC- 4,5 G/L

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes.

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

Consumo e Embalagens:

Baldes plástico com 5,6 Kg: Até 27m² por demão

Baldes plástico com 23 Kg: Até 110m² por demão

o rendimento prático pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície

Demãos:

2 a 3 Demãos

Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos

Obs.: Utilizar a primeira demão como fundo, aplicando uma camada fina.

Diluição:

Produto pronto para uso.

***Se necessário, poderá acrescentar até 3% de água potável**

Obs: Para superfícies de box, azulejo ou piso recomendamos o fundo Wash primer ou eco primer como promotor de aderência.

Piso cerâmico: Preencher as juntas com massa niveladora.

Secagem:

Ao toque: 2 horas

Entre demãos – 6 Horas

Final – 24 Horas

Aplicação:

Sobre Massa Corrida (interna) a Acrílica (externa): Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria para aplicação. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Sobre pintura em bom estado: Lixar a superfície levemente. Remover o pó com pano umedecido em água. Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando uma desempenadeira de aço INOX própria para aplicação. Deixar secar no mínimo 6 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Recomendações:

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571. Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

Advertência:

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. **Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.**



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagens:

Balde 5,6 kg
Balde 23 kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

07/06/2023

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.