

## Descrição do Produto



A COLA DE SILICONE TEK BOND é totalmente incolor e possui alta viscosidade. É indicada para trabalhos artísticos, reparos domésticos e artesanatos, pois adere a diversos substratos como madeira, couro, metais, papel, papelão, EVA, isopor entre outros.

## Propriedades Físicas - Líquido

<b>Base química:</b>	Adesivo a base de silicone
<b>Aparência (visual):</b>	Líquido viscoso incolor
<b>Viscosidade a 25 °C:</b>	15.000 cps
<b>Densidade a 25 °C:</b>	1,00 g/mL
<b>Tempo de cura inicial:</b>	5 a 30 minutos
<b>Tempo de cura total:</b>	24 horas
<b>Temperatura de aplicação:</b>	+ 5 a 45°C
<b>Temperatura de operação:</b>	- 30 a 80°C

## Instruções de uso e manuseio

As superfícies das peças deveram estar perfeitamente limpas, portanto é importante que sejam removidos o óleo, a ferrugem, poeira e outros elementos contaminantes. Aplique o produto e faça uma leve pressão nas partes a serem unidas.

## Instruções de armazenamento

Mantenha o produto armazenado em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar direta e fontes de ignição.  
Após o uso feche a embalagem hermeticamente.  
Evite abrir a embalagem desnecessariamente.

## Informações gerais

Aplique o adesivo em local ventilado. Evite a inalação por período prolongado, os solventes contidos poderão causar dores de cabeça ou tonturas, se ocorrer vá a um local arejado, se persistir procure orientação médica. Contém solventes inflamáveis, não utilize próximo ao fogo ou quaisquer outras fontes de calor.

Para maiores informações e manipulação segura deste produto consulte a **FISPQ** – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

## Limitações de uso

COLA DE SILICONE TEKBOND não é indicado para as seguintes situações:

1. Para todas as superfícies que eliminam óleo;
2. Para uso em áreas de imersão em água constante;
3. Para superfícies que ficam em contato direto de alimentos;

## Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza frascos de 25g / 30mL, 51g / 60mL e 85g /100mL.

**IMPORTANTE:** As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.