



## BOLETIM TÉCNICO



### EUCATEX SUPER PISO PREMIUM

É uma tinta acrílica de altíssima performance formulada com tecnologia de ponta. Sua atual fórmula é duas vezes mais resistente (em relação a fórmula anterior\*), com ultra aderência, super cobertura e alta durabilidade. Indicado para pinturas externas e internas de pisos cimentados, áreas de lazer, escadas, varandas, telhas cerâmicas porosas, fibrocimento, quadras poliesportivas, demarcação de garagens e outras superfícies de concreto poroso.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

### APLICAÇÃO

<b>ACABAMENTO</b>	Semi Acetinado
<b>CORES</b>	Disponíveis no catálogo de cores.
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.
<b>DILUIÇÃO</b>	1ª demão: 40% Demais: 10% a 20% <b>Pistola:</b> diluir com 35% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup>
<b>DEMÃOS</b>	2 ou 3 com intervalo de 4 horas entre as demãos
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas Tráfego de pessoas: 48 horas Tráfego de veículos: 72 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Quarto 900mL: até 17,5m <sup>2</sup> Galão 3,6L: até 70m <sup>2</sup> Lata 18L: até 350m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.5.6.
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	36 MESES

EUCATEX SUPER PISO PREMIUM

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos, ferrugem, restos de pintura velha, brilho e partículas de borracha.

<b>CIMENTO FRACO OU DESAGREGADO</b>	Deve ser raspado ou escovado até a completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>CIMENTO NÃO QUEIMADO, FIBROCIMENTO NOVO E CONCRETO</b>	Aguardar a secagem e cura por no mínimo 30 dias.
<b>CIMENTO QUEIMADO</b>	Aplicar solução de ácido muriático, sendo 2 partes de água e 1 parte de ácido. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água em abundância. Após a secagem completa, realize o teste com uma gota d'água para avaliar se existe absorção.

## ATENÇÃO

O Eucatex Super Piso Premium não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas, concreto usinado ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada.

## RECOMENDAÇÕES

1. Remoção de sujeiras: Nos 30 primeiros dias após a aplicação (tempo para cura completa da tinta) utilizar, somente no local afetado, pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, somente nos pontos afetados para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, este processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), porém sem afetar a resistência e durabilidade. Nunca use solventes ou diluentes para realizar a limpeza.
2. Efetue a limpeza de manchas de óleo, graxa, gasolina e demais agentes agressivos imediatamente após o ocorrido, sob o risco de danificar a película da tinta.
3. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja, podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.
4. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
7. Até 20 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água corrente limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho).
8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
9. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar-se de impressão de papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

EUCATEX SUPER PISO PREMIUM

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

