



### EUCATEX ACRÍLICO PROTEGE PREMIUM

Tinta Acrílica Premium de alta performance com maior cobertura e durabilidade em pinturas de áreas externas e internas. Sua fórmula é lavável e sem cheiro\* (após 3 horas da aplicação do produto). Indicada para pinturas de reboco, massa acrílica e corrida, texturas, concreto, fibrocimento e repinturas.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

## BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO	
<b>ACABAMENTO</b>	Fosco, Semibrilho, Acetinado
<b>CORES</b>	Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex.
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola
<b>DILUIÇÃO</b>	<p><b>FOSCO:</b> 20% em todas as demãos.</p> <p><b>Pistola:</b> diluir com 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.</p> <p><b>SEMIBRILHO:</b> De 20% a 30% na 1ª demão e de 10% a 20% nas demais.</p> <p><b>Pistola:</b> diluir com 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.</p> <p><b>ACETINADO:</b> De 20% a 30% na 1ª demão e de 10% a 20% nas demais.</p> <p><b>Pistola:</b> Diluir com 30% de água, pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm<sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>.</p>
<b>DEMÃOS</b>	2 ou 3 com intervalo de 4h entre as demãos
<b>SECAGEM</b>	<p>Ao toque: 30min</p> <p>Entre demão: 4 horas</p> <p>Final: 12 horas</p>
<b>RENDIMENTO</b>	<p><b>Fosco:</b></p> <p>Quarto 800mL: Base até 18m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2L: Base até 71m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6L: até 80 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 16L: Base até 355m<sup>2</sup></p> <p>Lata 18L: até 400m<sup>2</sup></p> <p><b>Semibrilho:</b></p> <p>Quarto 800mL: Base até 15m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2L: Base até 57m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6L: até 64 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 16L: Base até 284 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 18L: até 320m<sup>2</sup></p> <p><b>Acetinado:</b></p> <p>Quarto 800mL: Base até 14m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,2L: Base até 59 m<sup>2</sup></p> <p>Galão 3,6L: até 66m<sup>2</sup></p> <p>Lata 16L: Base até 294 m<sup>2</sup></p> <p>Lata 18L: até 330 m<sup>2</sup></p>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.5.1
<b>CONFORMIDADE</b>	ABNT NBR 15079
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	36 meses

EUCATEX ACRÍLICO PROTEGE PREMIUM

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

<b>COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS</b>	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>MOFADA</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>COM MANCHAS DE GORDURA</b>	Lavar com a solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.

<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>REBOCO FRACO (baixa coesão)</b>	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

### RECOMENDAÇÕES

- Os produtos Semibrilho e Acetinado podem revelar defeitos e imperfeições da superfície de forma mais acentuada que outros acabamentos.
- Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
- Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 40% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- A lavabilidade do produto é maior nos acabamentos Semibrilho e Acetinado.
- Algumas cores intensas (vermelho, amarelo, azul e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
- A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.
- Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar.
- Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

