


Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine (lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos quando usado com vernizes PU. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, acetatos e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



Produto pronto para uso.

Aplicação:



Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2

Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm


Aplicar sobre:

Primer Sintético

Primer Universal

Color Primer

Primer Poliuretano




Secagem:



Ao ar a 25°C:

Final: 20 minutos para aplicação do verniz.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.