



BOLETIM TÉCNICO

ACRÍLICO SUPER PREMIUM



É uma tinta acrílica com excepcional performance e alta tecnologia. Ideal para regiões litorâneas, montanhosas e urbanas em ambientes de intempéries intensas. Sua fórmula atribui ao produto super lavabilidade, alta resistência á ação do sol, chuva, maresia, ótima cobertura e ainda mantém as cores com baixo desbotamento. Contêm quatro vezes mais aditivos contra mofo, algas e fungos.



INDICAÇÕES DE USO

Indicado para pinturas em superfícies de alvenaria externas, podendo ser usado na parte interna também, sempre com a preparação adequada da superfície.



ACABAMENTOS

Fosco.



CORES

Além das cores do catálogo temos mais de 5.000 cores disponíveis no Sistema Tintométrico E-Colors da Eucatex.

Atenção: As cores apresentadas no leque e no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.



PRAZO DE VALIDADE

36 meses após a data de fabricação.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Com partes soltas ou mal aderidas: Devem ser raspadas, escovadas ou hidrojatear até completa remoção e em seguida aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Mofadas: Retirar o mofo mecanicamente e aplicar o Eucatex Zero Mofo conforme indicações. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com umidade: A causa da umidade deve ser identificada e corrigida. Após a correção aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.



ATRIBUTOS

- Super Lavável.
- Total Cobertura.
- Sol e Chuva.
- Evita Mofo, Algas e Fungos.



CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 15079 - Tipo 1
ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.4



EMBALAGENS

- Cores prontas: Galão 3,6L e Lata 18L.
- Cores do E-Colors: Galão 3,2L e Lata 16L.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, aditivos microbicidas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativo.

Nova e sem pintura: Aguardar a cura de 30 dias. No reboco se estiver soltando grãos ou pó aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Reboco com boa coesão aplicar Eucatex Selador Acrílico. Aguardar a secagem e pintar.

Paredes pintadas com cal, telha de fibrocimento e pinturas velhas calcinadas: Lixar e retirar o pó com pano úmido, aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Em função da absorção do substrato e o nível de degradação da pintura anterior, pode ser necessário um maior número de demãos do Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Gesso corrido, Acartonado, Sanca e Drywall: Esperar secar por 30 dias, para uma melhor aderência pintar com Eucatex Gesso & Drywall Fundo e Acabamento. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Com imperfeições profundas: Corrigir com argamassa e aguardar por 30 dias. Aplicar uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.






Com imperfeições rasas e ondulações: No ambiente externo: Eucatex Massa Acrílica, no ambiente interno Eucatex Massa Corrida. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.

Pintura em bom estado: Observar a superfície: se tiver brilho deve ser lixada. Retirar o pó e pintar.

Com manchas de gordura: Lavar com a solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem e aplicar a tinta.



INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

 FERRAMENTA	Rolo de lã, Pincel, Trincha e Airless.
 DEMÃOS	2 - 3
 DILUIÇÃO	Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição. Com água limpa: 30% em todas as demãos.
 SECAGEM	Ao toque: 01 hora Entre demãos: 04 horas Final: 12 horas
 RENDIMENTO ACABADO	Galão 3,2L: Até 26m ² Galão 3,6L: Até 30m ² Lata 16,2L: Até 133m ² Lata 18L: Até 150m ²



PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada.

Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada.

Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.



RECOMENDAÇÕES

- Se estiver chovendo, ventando muito, temperatura abaixo de 10°C e/ ou com umidade de 90%, não pinte, deixe a pintura para outro dia.
- Em temperaturas baixas, a secagem e a cura podem demorar mais tempo para ocorrer.
- Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa antes e depois da diluição.
- Realize a proteção em volta de sua área de pintura: batentes, tomadas, rodapés e etc...
- Insistimos na utilização do Fundo Special base C+, antes da aplicação da tinta Eucatex Acrílico Super Premium base C ou das cores intensas para garantir a cobertura.
- Para evitar manchas e recortes por pincel, iniciar sempre a pintura pelos recortes (tinta diluída na recomendação) e finalizar a pintura com a mesma diluição. Evitar retoques após a secagem da tinta.
- Em pinturas e repinturas com retoques de massa de nivelamento podem ser notadas diferenças de brilho. Para evitar este efeito recomendamos a aplicação da própria tinta diluída na recomendação da diluição, somente nos pontos que tiveram retoques manuais. Deixar secar e depois executar a pintura.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Em até 30 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer lavar toda a superfície com água corrente, sem esfregar.
- Sem cheiro* 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado, segundo pesquisa realizada em nossos laboratórios.
- Para realizar a limpeza da parede após a pintura é necessário deixar secar 02 semanas antes de limpar.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho). Cores intensas no acabamento fosco podem esbranquiçar com o atrito.
- Cores intensas (vermelhos, amarelos, azuis e magenta) poderão sofrer desbotamento pela ação de raios UV. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

***A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote do produto.**

**Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.**

**Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br**



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex