


**Eucatex Textura Desenho Premium**

Indicadas para texturizar superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica. Em suas formulações contém quartzo, permitindo a obtenção de diversos efeitos decorativos, além de alta resistência e hidrorrepelência.

**COMPOSIÇÃO**

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

**APLICAÇÃO**

<b>ACABAMENTO</b>	Desenho
<b>FERRAMENTAS</b>	Rolo de espuma rígida, rolo de borracha, broxa, escova, desempenadeira de aço ou plástico.
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronta para uso, podendo ser diluído em até 5%, se necessário.
<b>DEMÃOS</b>	1 demão
<b>SECAGEM</b>	Ao toque: 4 horas Final: 18 horas Cura: 7 dias
<b>RENDIMENTO</b>	Balde e Galão 6 kg: até 3,6 m <sup>2</sup> Balde e Lata 25 kg: até 14,8m <sup>2</sup> Balde e Lata 27kg: até 16 m <sup>2</sup>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702
<b>TIPO</b>	4.6.2
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	24 MESES

**Eucatex Textura Desenho Premium**
**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>COM PARTES SOLTAS OU CAÍDAS</b>	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>REBOCO FRACO (baixa coesão)</b>	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

## RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicar Eucatex Acrílico Premium.
3. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos  
[www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)

