


Novacor Piso Premium



Descrição:	NOVACOR PISO PREMIUM é uma tinta à base de resina acrílica para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente.
Indicação:	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor. (SAC) Sherwin-Williams.
Cores:	Cores prontas: Conforme Cartela de cores. Cores personalizadas: Conforme leque de cores no sistema tintométrico COLORS-NAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. As cores utilizadas na ilustração desta embalagem são Cinza - 41, Amarelo Demarcação - 02, Azul - 21 e Branco - 31. A cor é apenas uma referência, podendo sofrer alterações de tonalidade dependendo da superfície aplicada e forma de aplicação. Importante: A base deverá ser utilizada somente após o tingimento através do Sistema Tintométrico Sherwin-Williams.
Principais Benefícios:	Mais Resistente Acabamento Fosco Nº 1 em Piso Acrílica Premium Exterior Interior

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (Isentos de Chumbo e Cromatos).			
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	Tipo:	4.5.14	
Conformidade:	ABNT NBR 15.079	Espessura por demão da película seca:	10µ - 30µ	
Sólidos por peso:	38,55 - 51,75 %	pH:	8,7 - 10,0	
Sólidos por volume:	28,80 - 38,00 %	Peso Específico:	1,147 - 1,330 g/cm³	
Viscosidade:	85 - 110 KU	VOC:	12,35 - 34,75g/L	
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses			
Diluição Pintura/Repintura:	Rolo/Pincel:	1º demão: diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 3 partes de água limpa. 2º e demais demãos: diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 2 partes de água limpa.		
	Pistola:	Diluir 10 partes de Novacor Piso Premium com 3% partes de água limpa.		
Rendimento:	Quarto 0,9L: Branco e Castor: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança: Verde, Preto, Azul e Marrom:	Até 4m² acabados	Quarto 0,8L:	Até 3,5m² acabados
	Galão 3,6L: Branco e Castor: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança: Verde, Preto, Azul e Marrom:	Até 5,5m² acabados	Galão 3,2L:	Até 14m² acabados
		Até 6,5m² acabados		
	Lata 18L: Branco e Castor: Amarelo, Amarelo Demarcação, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Vermelho e Vermelho Segurança: Verde, Preto, Azul e Marrom:	Até 16m² acabados	Lata 16L:	Até 70m² acabados
		Até 22m² acabados		
		Até 26m² acabados		
Secagem:	Ao toque:	1 hora		
	Entre demãos:	2 a 4 horas		
	Final:	12 horas		
		Deve-se esperar pelo menos 48 horas após a pintura, para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.		

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação etc. Tem grande poder de cobertura e alta durabilidade. Por isso, é muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação: Norma ANBT NBR 13.245	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Cimento não queimado, concreto e fibrocimento novos	Aguarde a secagem e cura completa por no mínimo 30 dias.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova utilizando mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura.
Cimento queimado:	Aplique solução de ácido muriático sendo: 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático. Deixe agir por 30 minutos e, em seguida, enxágue com água em abundância. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura. Esta solução não pode ser utilizada sobre concreto armado.
Pisos de concreto:	Pisos de desagregação e pisos de concreto usinado em exsudação.
Cimento fraco e desagregado	Deverão ser obrigatoriamente raspadas e/ou lixadas e tratadas.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombiar; 2. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); 2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; 3. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; 4. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.sherwin-williams.com.br