



BOLETIM TÉCNICO TINTA PARA PISCINA



É um esmalte poliuretano (PU) bi componente de alta qualidade e tecnologia desenvolvido para pinturas em piscinas de fibra de vidro e de concreto. Seus principais atributos são a alta resistência a ataques químicos e físicos, durabilidade da película super aderência. Sua piscina renovada e protegida.



INDICAÇÕES DE USO

Para pinturas em piscinas de fibra de vidro e de concreto.

Aplicação: A proporção recomendada é 3 partes de volume da parte A (Tinta) e 1 parte em volume da parte B (Catalisador). Antes e depois de catalisado, homogeneizar bem o produto na embalagem com o auxílio de espátula apropriada. *Após a adição completa do catalisador, aguarde o tempo de indução de 15 a 20 minutos, faça a diluição do produto com Eucatex Diluente para PU conforme orientação e efetue a aplicação.



ACABAMENTOS

Brilhante.



CORES

Azul e Branco.

Atenção: As cores apresentadas no catálogo apresentam ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final por se tratar de impressão em papel.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar em bom estado (firme coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

Piscinas em fibra de vidro: Lixar a superfície com lixa d'água de carbureto de silício (400), remover todo o pó com enxague de água. Aguardar a total secagem. Aplicar em toda piscina Eucatex Thinner 9116 para total remoção de resíduos.

Piscinas em concreto e cimentada: Após a cura do concreto 30 dias deve se encher a piscina com água e aguardar por 15 dias. Em seguida esvaziá-la e aguardar secagem por 20 dias para a piscina seque em profundidade. Em caso de chuvas intensas, retirar a água acumulada, Inicie a pintura com Eucatex Tinta para Piscina aplicando a primeira demão como selador diluído a 40% com Eucatex Diluente para



ATRIBUTOS

- Ultra Aderente.
- Super Resistente.
- Durável.
- Impermeável.



CLASSIFICAÇÃO

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.2.1.12



EMBALAGENS

- Galão: 3,6L.



PRAZO DE VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina epóxi, solventes hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos.

PU. Em caso de chuvas intensas, retirar a água acumulada e aguardar pelo menos mais 15 dias antes da pintura. Estando seco, lixar com lixa para parede grão 180, todo pó originado pelo lixamento deve ser completamente removido. Recomendamos utilizar um aspirador de pó ou lavar a superfície e aguardar 3 a 4 dias para secagem total. Iniciar a pintura com Eucatex Tinta para Piscina aplicando a primeira demão como selador diluído a 40% com Eucatex Diluente para PU. Proceder com as demãos conforme informação na parte de aplicação. Este sistema de preparação de superfície deve ser utilizado após impermeabilização do concreto no lado externo da piscina, seguindo rigorosamente as recomendações dos fabricantes de impermeabilizantes para piscina.

Superfícies novas: Esvaziar a piscina e fazer uma limpeza minuciosa. A superfície deve ter textura e grau de absorção uniforme. Deve estar seca, curada; livre de umidade, infiltrações, calcinação, sais solúveis, eflorescência, trincas, fissuras, descascamento ou sangramento. Superfícies muito lisas ou com baixa porosidade, devem ser lixadas até criar uma boa condição de ancoragem/aderência. O pó originado pelo lixamento deve ser completamente removido com pano umedecido no solvente recomendado, Eucatex Thinner 9116. Em caso de repintura sobre o próprio acabamento, se este estiver em boas condições, lixar até remover o brilho. Se a repintura for sobre produto diferente desta tinta, consultar previamente o Serviço de Atendimento ao Consumidor ou remover toda a pintura antiga antes de efetuar a nova pintura. Esta etapa é muito importante, pois a remoção de toda sujeira, promove uma boa aderência e maior durabilidade da pintura.

Superfícies defeituosas e com pinturas velhas: Remover com espátula de metal toda tinta solta. Marcar as rachaduras (se existir), batendo-lhes com a ponta da espátula, deixando o substrato completamente visível. Passar a lixadeira orbital ou lixa para polir suavemente nas paredes e no chão da piscina. A ideia é remover toda tinta solta e deixar as paredes perfeitas para a reparação de fissuras. Com a mesma tinta que irá pintar a piscina mais tarde, é necessário vedar as fissuras. Para vedar as fissuras, preparar uma quantidade suficiente da tinta da parte A+B, sendo 3 Partes A e 1 Parte B, deixando interagir por 15 min essa mistura, depois aplicar nas fissuras com pincel, aguardar a secagem por 12 h. O local onde será feito o reparo das fissuras, deve estar limpo, coeso, sem gordura, poeira e cascas velhas de tintas. Se as fissuras forem maiores do que 2 milímetro, recomendamos contratar um profissional da área de reparos de piscina fibra de vidro ou cimentada para fazer os reparos maiores. Após os reparos lixar novamente as paredes e o chão da piscina com lixa d'água de carbureto de silício 400, lavar a piscina com uma lavadora de alta pressão, aguardar secagem total, no caso de piscina cimentada, recomendamos 3 a 4 dias para que a secagem seja completa. Iniciar a pintura com Eucatex Tinta para Piscina aplicando a primeira demão como selador diluído a 40% com Eucatex Diluente para PU. Proceder com as demais demãos conforme informação na parte de aplicação.

Superfícies com sujeira, mofo/algas ou degradadas pela intempérie: Realizar a limpeza utilizando uma solução de água clorada a 1% de cloro ativo (mistura de água sanitária com água 1:1), aguardar 15 minutos para a solução agir, lavar para remover a solução e os resíduos, e aguardar secagem completa para executar a pintura. Em caso de grandes extensões, utilizar hidrojato. Em caso de superfícies muito contaminadas com fungos, algas e mofo, repetir este processo após 15 dias para evitar o reaparecimento do problema. Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico, verificando a existência de descascamento, deslocamento ou falta de aderência, promovendo a sua remoção e correção. Após os reparos e limpeza completa, aguardar secagem total, no caso de piscina cimentada, recomenda-se 3 a 4 dias para que a secagem seja completa. Iniciar a pintura com Eucatex Tinta para Piscina aplicando a primeira demão como selador diluído a 40% com Eucatex Diluente para PU. Proceder com as demais demãos conforme informação na parte de aplicação.

Piscinas em concreto ou cimentadas: Após cura do concreto (30 dias), deve-se encher a piscina com água e aguardar por 15 dias. Em seguida esvaziá-la e aguardar secagem por 20 dias para que a piscina seque em profundidade. Em caso de chuvas intensas, retirar a água acumulada e aguardar pelo menos mais 15 dias antes da pintura. Estando seco, lixar com lixa para parede grão 180, todo pó originado pelo lixamento deve ser completamente removido. Recomendamos utilizar um aspirador de pó ou lavar a superfície e aguardar 3 a 4 dias para secagem total. Iniciar a pintura com Eucatex Tinta para Piscina aplicando a primeira demão como selador diluído a 40% com Eucatex Diluente para PU. Proceder com as demãos conforme informação na parte de aplicação. Este sistema de preparação de superfície deve ser utilizado após impermeabilização do concreto no lado externo da piscina, seguindo rigorosamente as recomendações dos fabricantes de impermeabilizantes para piscina.

Superfícies com mancha de gordura: Limpar a superfície com Eucatex com Eucatex Thinner 9116. Após a aplicação enxaguar com água para remoção do resíduo.

Repintura: Remover as partes soltas, lixar para remoção do brilho. Retirar todo o pó do lixamento com um pano úmido de Eucatex thinner 9116.



INFORMAÇÕES DE APLICAÇÃO

 FERRAMENTA	Rolo de epóxi, Pincel e Airless.
 DEMÃOS	2 - 3
 DILUIÇÃO	Homogeneizar bem o produto com uma espátula ou régua limpa, antes e depois da diluição. Com Eucatex Diluente para PU: Piscinas Cimentadas: 40% na primeira demão. 10% a 20% nas demais demãos. Airless: 30% a 40% em todas as demãos. Piscinas de Fibra: 10% em todas as demãos. Airless: 20% em todas as demãos.
 SECAGEM	Ao toque: 02 horas Entre demãos: 10 a 24 horas Final: 07 dias
 RENDIMENTO ACABADO	Galão 3,6L: Até 40m² por demão



PINTURA COM AIRLESS

Recomendamos sempre consultar o manual do equipamento em que está utilizando. Verificar o bico mais adequado para o tipo de pintura a ser realizada.

Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada.

Utilize o misturador motorizado para a homogeneização do produto. Ajuste a pressão do equipamento de acordo com o indicado e faça testes de uniformidade em uma pequena parte da parede ou em outra superfície. Sempre realize a filtragem dos produtos por uma tela antes da sua utilização, isto evita entupimentos dos filtros e do bico da pistola airless, protegendo o equipamento e prolongando sua vida útil.



RECOMENDAÇÕES

- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica da aplicação.
- Evite retoques após a secagem da tinta.
- Recomendamos lixar entre demãos com lixa d'água de carbureto de silício (1500).

- Evite aplicar o produto em dias de ventania, o vento arrasta tinta pulverizada para as partes já pintadas e não pintadas, deixando a superfície áspera e sem brilho.
- Piscinas com fibra de vidro ou de concreto com fissuras maiores que 2mm, recomendamos contratar um profissional da área de reparos para correção.
- Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não indicamos a utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados.
- Não interrompa a aplicação da tinta no meio da superfície.
- Recomendamos a aplicação da Eucatex Tinta para Piscina por profissionais.
- Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados
- Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24h está sendo esperada chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia, etc).
- Se houver sobra do produto sugestão: utilizar em outra pintura ou doá-lo.
- Descartar a embalagem vazia em pontos de coletas e reciclagem de sucatas metálicas e/ou plástica.
- Dependendo do estado e cor do substrato pode haver um número maior de demãos. Lixar entre as demãos.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Evite contato direto com a pele; em caso de contato lave com água e sabão em abundância.
- Use luvas de proteção, proteção ocular e facial.
- Evite a liberação para o meio ambiente.
- Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem.
- Mantenha a embalagem bem fechada, fora do alcance das crianças.

***A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação correta do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número de lote do produto.**

**Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente)
0800 998 46 82.**

**Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br**



Autor: Qualidade
Revisão: Laboratório P&D / Marketing
Revisão: 01 – 08/2021



/TintasEucatex



@TintasEucatex



/TintasEucatexOficial



/TintasEucatex