



Paixão por Qualidade

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

BOLETIM TÉCNICO

Mzacorten

Descrição do produto:

Revestimento decorativo com efeito imitando aço envelhecido, direcionado tanto para o acabamento, como também para proteger, decorar e inovar paredes e tetos, sejam externos e internos, podendo combinar as cores para conferir efeitos diversos.

Composição Química:

Produto à base Emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante e microbicidas não metálicos e água

Mzacorten Base Marrom

Destinado: Como base para superfícies verticais, parede e tetos, áreas externas e internas.

Rendimento (1,8L): entre 35 a 40 m²/demão.

Diluição: Até 50% de água potável.

Secagem: Ao toque: 2 Horas. Cura Total: 12 Horas

Mzacorten Efeito Laranja e Cinza

Destinado: Como acabamento, sobre superfície revestida com o Mzacorten Efeito Marrom, curado com 2 horas após a aplicação.

Rendimento Laranja e Cinza (0,450L): entre 35 a 40 m²/demão*.

Diluição: Até 100% de água potável, de acordo com o método de aplicação.

Secagem: Ao toque: 2 Horas. Cura Total: 12 Horas

*O rendimento pode variar de acordo com a quantidade de efeito aplicado e do método utilizado para aplicação.

Mzacorten Verniz

Destinado a aplicação após a utilização do Mzacorten Efeito Laranja e Cinza.

Rendimento (1,8L): entre 35 a 40 m²/demão.

Diluição: Até 50% de água potável.

Secagem: Cura Total: 12 Horas

Ferramenta de aplicação:

Mzacorten Efeito Marrom: Rolo de Lã ou espuma, pincel e trincha.

Mzacorten Efeito Laranja e Cinza: Estopa, esponja, pistola bico 1.8 a 2.0 ou borrifador.

Mzacorten Efeito Verniz: Rolo de Lã ou espuma, pincel e trincha.

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de secagem. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e / ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergente. Mofo, bolor, fungos devem ser lavados com uma solução composta por água limpa e água sanitária na proporção de 2: 1 em volume.

Atenção:

Superfícies com alta absorção devem ser tratadas com Maza Selador Acrílico Premium, após sua secagem, se necessário utilizar a Maza Massa Niveladora.

Superfícies com baixa coesão, utilizar o Maza Fundo Preparador Base Água.

Em superfícies ferrosas utilizar Maza Zarcão.

Em superfícies não ferrosas utiliza Maza Wash Primer.



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Paixão por Qualidade

Nota sobre Rendimento: O Rendimento e o desempenho dos produtos dependem das condições ideais de preparação da superfície onde serão aplicados e de fatores alheios ao controle do fabricante, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, diluição, espessura, conhecimentos técnicos e práticos do profissional aplicador (mão de obra) e outros casos excepcionais. Em função desses fatores o rendimento pode apresentar outras variações.

Nota sobre cor: Em superfícies amplas sugere-se aplicar sempre produtos do mesmo lote com no mínimo 02 (dois) profissionais na execução. Cores aplicadas com lotes diferenciados bem como aplicações realizadas em períodos diferenciados, podem apresentar diferença na cor, por conta do intemperismo, agregação de poeira ambiental, estabilização da cor por influência solar, temperatura ambiente no momento da aplicação, diluição, conhecimentos práticos e técnicos da mão de obra, dentre outros fatores que fogem do controle do fabricante. A mesma cor aplicada em superfícies que já estejam pintadas, poderá apresentar alteração na tonalidade por influência da luz, assim como as variações de relevos podem influenciar diretamente na percepção da cor.

Equipamentos de Proteção:

Utilize máscaras de respiração, óculos protetores e luvas de látex durante a aplicação.

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac. 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

Kit de 4,5L

Validade:

36 meses

Última Revisão:

10/12/2019

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.