



### Eucatex Cimento Queimado

É uma massa para efeitos que transforma e decora seus ambientes, permite a obtenção do efeito Cimento Queimado. Indicado para superfícies internas e externas e pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas, e de fácil aplicação. Sua fórmula exclusiva confere ao produto características hidrorrepelentes, dando ainda mais proteção a superfície aplicada. Disponível nas cores prontas Cinza Profundo e Cinza Crômio, em embalagem de 5kg, e Base desenvolvida exclusivamente para tingimento no sistema Eucatex E-colors em embalagem de 4,1Kg.

### COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

<b>COM PARTES SOLTAS OU CAIDAS</b>	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
<b>SUPERFÍCIES MOFADAS</b>	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
<b>SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS</b>	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
<b>REBOCO NOVO</b>	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da

## BOLETIM TÉCNICO

<b>ACABAMENTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b> Lisa	
<b>FERRAMENTAS</b>	Desempenadeira de aço inox com canto arredondado	
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronto para uso	
<b>DEMÃOS</b>	2 a 3	
<b>SECAGEM</b>	Entre demãos: 2 horas 24 horas	Final : 24 horas
<b>RENDIMENTO</b>	Galão de 5 kg: 9 m <sup>2</sup> de 4,1 kg: 7,4 m <sup>2</sup>	Galão
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	ABNT NBR 11702	
<b>TIPO</b>		
<b>PRAZO DE VALIDADE</b>	24 MESES	

Eucatex Cimento Queimado

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim Marília Salto/SP - CEP: 13.323-005

CNPJ: 14.675.270/0002-98 - INS. EST. 600.068.844.112

<b>REBOCO FRACO (baixa coesão)</b>	embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).
<b>PAREDES COM TRINCAS E/OU PEQUENAS IMPERFEIÇÕES</b>	Corrigir as imperfeições com Eucatex Massa Acrílica em ambientes externos e Eucatex Massa Corrida PVA em ambientes internos
<b>GESSO E DRYWALL</b>	Aplicar Eucatex Gesso & Drywall conforme indicações e aguardar secagem

## MODO DE APLICAÇÃO

1. Abra a lata e misture bem o produto.
2. Aplicar a primeira demão em camada bem fina em movimentos irregulares com desempenadeira de canto arredondado e aguardar secagem por 2 horas. Aplique o produto em pequenas seções sem interrupção para efeitos mais definidos.
3. Aplicar segunda demão utilizando mesmo processo da primeira. Se necessário repetir processo, aplicando terceira demão.
4. Para acabamento mais fino, laminar com desempenadeira de canto arredondado.

## RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
2. Em até 72 horas após aplicação pingos de água podem ocasionar manchas.
3. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium na cor do Eucatex Cimento Queimado escolhido.
4. As paredes devem estar perfeitamente niveladas. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.
6. Descartar a embalagem em postos de coletas após o uso.

